

Liner® Sprey İki Bileşenli Yol Çizgi Malzemesi

GENEL BİLGİLER

Ürün Adı	Liner® Sprey İki Bileşenli Yol Çizgi Malzemesi
Ürün Açıklaması	Sprey makineleriyle uygulanan, metakrilat esaslı reçineden oluşan yüksek dayanımlı bir yol çizgi malzemesidir.
Uygulama Türü	Sprey
Uygulama Alanları	Kenar çizgileri veya özel yol çizgileri (yaya geçitleri, şerit kılavuz işaretleri, otobüs durakları)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1 Solvent içermez ve sertleştirici ile kürleşir.
- 2 Zorlu hava koşulları ve lastik sürtünmesi dâhil dış etkenlere karşı yüksek dayanım gösterir.
- 3 Yüzeye çok iyi yapışır.
- 4 Hızlı uygulanır ve hızlı kürleşir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kalınlık (mm)	1 mm'ye kadar
Renkler	Beyaz, sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve talep üzerine diğer renkler.
Yoğunluk (g/cm ³)	1.50 - 1.70
Kürlenme Süresi*	25 °C'de yaklaşık 10 dakika
23 °C'de Viskozite (Krebs Birimleri)	195 - 105
Depolama Koşulları	30 °C'nin altında ve doğrudan güneş ışığından uzakta.
600 Mikron Kalınlık için Tüketim	0.90 - 1.02 kg/m ²
Sertleştirici Miktarı	Sıvı sertleştirici (%40 BPO). Önerilen sertleştirici üreticileri listesi için lütfen danışınız.
Yansıtıcılık	Retroreflektiflik için 450 ± 50 g/m ² miktarda silan kaplı serpmelik cam kürecik uygulanması tavsiye edilir. Önerilen cam kürecik üreticileri listesi için lütfen danışınız.

*Kürlenme süresi, sıcaklık arttıkça azalır.

EN SINIFLANDIRMALARI

	Değer	Sınıf
Parlaklık Faktörü (β)	≥ 0,80	LF ₆
Gündüz Görünürlüğü (QD)	≥ 100	Q ₂
Gece Görünürlüğü (RL)	≥ 200	R ₄
Kayma Direnci (SRT)	≥ 50	S ₂

EKİPMAN

- 50:50 veya 98:2 oranlı bir uygulama makinesi gereklidir.
- Dahili veya harici karıştırma yöntemleri kullanılabilir.
- Tıkanmayı önlemek için 2 bileşenli sprej makinelerinde temizlik son derece önemlidir.
- Önerilen makine listesi için lütfen danışınız.

NAKLİYE VE UYGULAMA

- Liner 2K, 25 kg'lık kovalarda taşınır.
- Bir 20'lik konteyner en fazla 15 ton boya alabilir, bir 40'lık konteyner ise en fazla 25 ton boya alabilir.
- Kovalarda üretimden 1-2 ay sonra hafif çökme oluşabilir. Karıştırıldığında malzeme yeniden homojen hale gelir.
- Sertleştirici eklenmeden önce 2K boya, temiz bir mikserle 2-3 dakika karıştırılmalıdır.
- Sertleştirici eklendikten sonra vakit kaybetmeden malzemeyi mümkün olan en kısa sürede uygulayınız.
- Uygulama öncesinde yol yüzeyini temizleyip kurutunuz. Eski boyayı kazımak için su jeti kullanınız.”
- Uygulama için yüzey sıcaklığının 10-45 °C arasında olduğundan emin olunuz.
- Boyayı inceltmek için sentetik tiner kullanmayınız.
- Tıkanmaları önlemek için uygulamadan hemen sonra makinenin temizlendiğinden emin olunuz.
- Biriken kir ve bitümü temizlemek için boya temiz suyla yıkanabilir.

